






Características principales

Principios técnicos









Filmbase Argentina

Email: info@filmbaseargentina.com Tel: +54 11 5252 7700

Address: Florencio Varela 841 - Vicente Lopez - Provincia de Buenos Aires - Argentina








ESPECIFICACIO			
Gray adhesive PDLC film	Total Thickness		0.47mm
	Cut to Sheet	Ancho	100-1800(mm)
		Largo	100-50000(mm)
	Roll	Ancho	1200,1500,1800(mm)
		Largo	30 mts /50 mts
	Roll tube	Diámetro interno	6 pulgadas
Gray laminated PDLC film	Total Thickness		0.38mm
	Cut to Sheet	Ancho	100-1800(mm)
		Largo	100-50000(mm)
	Roll	Ancho	1200,1500,1800(mm)
		Largo	30 mts / 50 mts
	Roll tube	Diámetro interno	6 pulgadas
Other colors adhesive PDLC film (black,blue,green,orange,red)	Total Thickness		0.54mm
	Cut to Sheet	Ancho	100-1500(mm)
		Largo	100-50000(mm)
	Roll ————	Ancho	1500(mm)
		Largo	30 mts / 50 mts
	Roll tube	Diámetro interno	6 pulgadas

Parámetros ópticos				
Elementos	ON/OFF		Métodos / Estándares de prueba	
Voltaje de funcionamiento	ON	60V	Multímetro / regulador de voltaje WGW	
Consumo de energía	ON	≤ 5W/m²	Instrumento de medición eléctrico multiparamétrica	
Ángulo de visión	ON	≥ 160°	Inspección visual	
Tasa de bloqueo de rayos UV	OFF	≥ 99%	_ Probador de transmisión de equipos ópticos	
Tasa de bloqueo de infrarrojos	OFF	≥ 60%		
Tiempo de respuesta —	OFF→ON	≤ 200 ms	Probador integrado de parámetros de cristal líquido	
	ON→OFF	≤ 200 ms		
Temperatura de funcionamiento		-30°C ~ 85°C	Sensor de temperatura y humedad constantes	
Esperanza de vida		100000 Horas	GB18910.5-2008	
Cantidad de cambios		≥ 100000	Probador de encendido y apagado	

Estructura



Filmbase Argentina

Nota: El color y el grosor no representan la situación real, solo sirven para facilitar la ilustración.

Email: info@filmbaseargentina.com Tel: +54 11 5252 7700

Address: Florencio Varela 841 - Vicente Lopez - Provincia de Buenos Aires - Argentina

